

MAINTENANCE DES BAINS D'ETAMAGE FLUX DE DESOXYDATION 1252

➤ DESCRIPTION – PRESENTATION

Poudre blanche hygroscopique coulable et désoxydante.

➤ CARACTERISTIQUES, PROPRIETES PHYSICO-CIMIQUES, ELEMENTS DE COMPOSITION

A base de sels minéraux réducteurs

➤ DOMAINE D'APPLICATION

Maintenance et désoxydation des bains d'étamage alliages d'étain plomb en toute proportion.

➤ MODE D'UTILISATION, CONSEILS D'UTILISATION, CONCENTRATIONS USUELLES D'UTILISATION

1) Bain statique

Débarrasser la surface de bain d'étamage en fusion des scories puis saupoudrer deux à trois fois par jour 1 Kg de poudre de flux de désoxydation 1252 par m² de surface de bain à traiter.

2) En cas d'utilisation sur bain, avec pompe de circulation pour le brasage "à la vague " ; ajouter le produit à raison de 500 g toutes les 3 heures.

➤ PRECAUTIONS ET RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

Se référer à la fiche de données de sécurité également disponible sur notre site Internet (www.stts-flux.com) ou sur simple demande.